

三环乐喜表面处理涂层/镀层性能表

序号	涂镀层	外观	镀厚	性能				
				盐雾	PCT	湿热	结合强度	绝缘性
1	电泳环氧	黑色	15-30um	480H	96H	500H	★★	★★★
2	喷涂环氧	黑色	15-30um	120H	360H	500H	★★	★★★
3	膨胀涂层	黑色	80-120um	200H	500H	500H	★★	★★★
4	电镀锌（彩）	彩色	5-15um	96H	--	200H	★★	★
5	电镀锌（蓝白）	蓝白		72H	--	200H	★★	
6	电镀镍铜镍	银白	5-30um	72H	72H	500H	★	★
7	化学镀镍	银白	10-30um	200H	200H	500H	★	
8	真空镀铝	银白	5-15um	200H	200H	200H	★★★	★
9	磷化P1	灰色	≈1um	★	★	★★	★★★	
10	磷化P2	灰色	≈1um	★	★	★★	★★★	
11	磷化P3	灰色	≈1um	★★	★★	★★★	★★★	★★
12	BOF（蓝色转化膜）	蓝色	≈1um	★	★	★★	★★★	

注：★的个数反映项目的相对性能高低，三颗星代表性能最优异。